



Lagerbedingungen für die NERAK Gummiblockketten (GBK)

Die folgenden Lagerbedingungen müssen bei der Lagerung der NERAK Gummiblockketten eingehalten werden, um einen vorzeitigen Verschleiß durch Alterung vorzubeugen. Hierfür liegen die allgemeinen Lagerbedingungen für Elastomere nach DIN 7716 und ISO 2230:2002 zu Grunde.

Lagerbedingungen:

- Trocken
- Staubfrei
- Temperaturen zwischen +5 und +25°C
- Schutz vor UV-Licht (direkte Sonneneinstrahlung und künstliches Licht)
- Feuchtigkeit < 65%
- Vor Ozon geschützt
- Kein Kontakt mit chemischen Medien und Flüssigkeiten
- Helle GBK (Material NBR) in schwarzer Folie einschlagen. Die Folien dürfen keine weichmacherhaltigen Inhaltsstoffe enthalten
- Sortenreine Lagerung
- Bei der Lagerung sind Knäulbildung und Verformung der GBK's zu vermeiden
- Die von uns gewählten Verpackungseinheiten sind für den wirtschaftlichen Transport ausgelegt. Bei Lagerung > 9 Monate müssen die NERAK Gummiblockketten spannungsfrei gelagert werden. Innere Rollendurchmesser für die Lagerung sind:
 - Typ GBK 33/32 und 33/50 >200 mm
 - Typ GBK 43/50/70 und 43/70 >300 mm
 - Typ GBK 55/70 und 55/100 >400 mm
- Maximale Lagerzeit 2 bis 3 Jahre.

Hambühren, 20.03.2025